



Nichia 172 Series 実装について


目次

<u>1.製品仕様</u>	2
<u>2.取り扱い上の注意</u>	3
<u>3.実装基板およびメタルマスクの設計</u>	4
<u>4.LED搭載工程の注意点</u>	5-9
<u>5.リフロー工程の注意点</u>	9
<u>6.実装性評価</u>	10-13

Nichia 172 Series 実装について

1. 製品仕様

表1. 型番NJSx172x, 型番NFSx172x 製品仕様



This document contains tentative information, Nichia may change the contents without notice.

2. 取り扱い上の注意

2-1. 素手での取り扱い

素手で本製品を取り扱わないでください。表面が汚れ、光学特性に影響を及ぼすことがあります。場合によっては、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因になることがあります。

2-2. ピンセットでの取り扱い

ピンセットで本製品を取り扱う場合は、製品へ過度な圧力を掛けないようにしてください。樹脂部の傷、欠け、剥がれ、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因になります。

2-3. ESD対策

LEDは静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。実装工程において、導電性マットやイオナイザーの導入など適切な静電気対策を行ってください。

2-4. 実装基板の積み重ね

本製品の実装後に基板は積み重ねしないでください。実装した基板を重ねると、基板が樹脂部に衝撃を与え樹脂部の傷、欠け、剥がれ、変形・断線、LED剥がれが発生し、不灯の原因になります。


2-5. ベーキング

本製品は、MSL3に相当します。MSLについてはIPC/JEDEC STD-020をご確認ください。保管期間を過ぎた場合は、ベーキング処理を施してください。ベーキングは1回まで可能です。


表2. 保管条件および推奨ベーキング条件

条件		温度	湿度	期間
保管	アルミ防湿袋開封前	30°C以下	90%RH以下	納入日より1年以内
	アルミ防湿袋開封後	30°C以下	70%RH以下	168時間以内
ベーキング(アルミ袋から取り出した状態)		65±5°C	-	24時間以上

✓ OK



⊘ NG



⊘ NG





図1. ピンセットでの取り扱い例

3. 実装基板およびメタルマスクの設計

表3. 推奨ランドパターン、推奨メタルマスク開口形状



- LED外形+電極形状
- ランドパターン形状
- メタルマスク開口形状

表4. メタルマスク条件および推奨はんだ

項目	推奨条件
メタルマスク厚み	100 μ m
はんだペースト	Sn-3.0Ag-0.5Cu

※表3および表4に示したランドパターン形状、メタルマスク開口形状、メタルマスク厚みは、弊社実装条件により選定したものです。これらの項目については、あらかじめお客様の実装条件にて問題がないことを確認してください。

Nichia 172 Series 実装について

4. LED搭載工程の注意点

表5. LED搭載条件まとめ


項目	推奨条件	備考
チップマウンター	モジュラーマウンター	弊社確認機種： YAMAHA YS100
吸着ノズル	製品寸法に適したもの	詳細はP6参照
テープフィーダー	電動モーター式 テープ幅：8mm 送りピッチ：4mm	詳細はP7参照
トップカバーテープ 剥離位置	ノズル吸着位置の手前	詳細はP7参照
吸着高さ	インボスキヤリアテープ 上面高さ	詳細はP8参照
搭載高さ	0.2mm押し込み	詳細はP8参照
部品認識	電極端子認識	詳細はP9参照

This document contains tentative information, Nichia may change the contents without notice.

Nichia 172 Series 実装について

4-1. 吸着ノズル


①吸着ノズルは、本製品にあったものを選定してください。
LEDの発光面サイズ(2.4mm×2.4mm)より小径の吸着ノズルを使用すると発光面を傷つけると共にLEDが不灯に至る可能性がありますので使用しないでください。



(単位 : mm)

図2. LEDの発光面サイズ

②吸着ノズルの一例を図3に示します。また、参考例として、各種のノズルの吸着状態を図4にします。



(単位 : mm)

図3. 吸着ノズル先端部形状





図4. 各種ノズルの吸着例

This document contains tentative information, Nichia may change the contents without notice.

Nichia 172 Series 実装について

4-2. テープフィーダー

- ・ノズル吸着位置の手前でトップカバーテープを剥離 (推奨)



- ・ノズル吸着位置の直前でトップカバーテープを剥離




図5. トップカバーテープ剥離位置について

- ①テープ幅は8mm、送りピッチは4mmとなります。
- ②振動が小さいテープフィーダー（電動モーター式等）を使用してください。
 - ・送り速度が速い場合は、製品が安定しない場合があります。その場合は、送り速度を遅くすると改善する場合があります。
- ③トップカバーテープの剥離は、吸着位置の手前を推奨します。
 - ・トップカバーテープを製品吸着の直前に剥離する場合、ベキング有無含め製品の吸着が安定しない場合があります。

4-3. 推奨吸着高さ




図6. 推奨吸着高さ

4-4. 推奨搭載高さ




図7. 推奨搭載高さ

- ①インボスキャリアテープの上面高さの位置で吸着をしてください。
なお、ご使用になる吸着ノズルの形状により、インボスキャリアテープ内に挿入する場合は、LEDに接触する直前まで吸着ノズルを挿入してください。
- ②ご使用になるチップマウンターによっては、吸着動作が安定しない場合があります。その場合は、吸着動作が安定するまで吸着高さを調整してください。

- ・吸着高さが高すぎる場合
吸引力不足でLEDが吸い上がってこない、または斜め吸着などの吸着不良が発生する恐れがあります。
- ・吸着高さが低すぎる場合
インボスキャリアテープの変形や振動による吸着不良が発生する恐れがあります。

- ①LEDが実装基板（はんだペースト）に接触してからさらに0.2mm吸着ノズルを実装基板側に押し込んでください。
- ・搭載高さが高すぎる場合
搭載不良（LED持ち帰り）や、リフロー後の位置ズレ、回転、浮きなどが発生する可能性があります。
 - ・搭載高さが低すぎる場合
LEDに過度の圧力が掛かりLED破壊が発生する可能性があります。

Nichia 172 Series 実装について

4-5. 部品認識




図8. 電極端子認識 (推奨)

- ①電極端子による部品位置認識を推奨します。
- ②認識エラーが生じる場合はご使用の実装機の認識条件（照明の明るさ等）を調整してください。

5. リフロー工程の注意点




図9. リフロー推奨条件

- ①リフローによるはんだ付けは、2回までとしてください。
- ②リフロープロファイルは図9の条件を参考に、ご使用になるはんだペーストの推奨条件に合わせてください。
- ③ピーク温度からの冷却温度勾配は、急冷却を避けてください。
- ④大気リフローの場合、リフロー時の熱や雰囲気の影響により、光学的劣化を起こすことがあります。リフローに際しては、窒素リフローを推奨します。

This document contains tentative information, Nichia may change the contents without notice.

6. 実装性評価

6-1. 評価条件

3章の表3に記載した弊社推奨条件を基準として、ランドパターンおよびはんだ量(メタルマスクの開口率)を変更したときの実装性を評価しました。(表6参照)

①実装性評価に使用した部材

基板：FR4, 基板の銅箔の厚み：35 μ m, 板厚：1.6mm, メタルマスク厚100 μ m, 型番NFSW172B N=375pcs/条件

②評価内容

外観観察、実装精度（x、y方向位置ずれ、回転ズレ、傾き）

Nichia 172 Series 実装について

6-2. 外観観察

- LED外形+電極形状
 - ランドパターン形状
 - メタルマスク開口形状
- (単位：mm)

表6. ランドパターンおよびメタルマスク開口率とLED外観観察結果



	推奨条件	メタルマスク開口率			
		100%	75%	65%	65%
ランドパターン					
メタルマスク開口形状					
LED実装後外観状態					
外観観察結果	はんだ付け状態良好				

This document contains tentative information, Nichia may change the contents without notice.


Nichia 172 Series 実装について

6-3. 実装精度 (x,y方向)

ランドパターンの中心を基準座標とし、リフロー後の製品位置精度を評価しました。(x方向, y方向の位置ズレを Δx , Δy とする)





Δx は、いずれの条件も大差ありません。



Δy は、ランドパターンの寸法を変更することによりばらつきが小さくなる傾向にあります。

6-4. 実装精度 (回転)

ランドパターンの基準軸に対して、リフロー後の製品の回転を評価しました。(基準軸に対する回転角を $\Delta\theta$ とする)






$\Delta\theta$ は、いずれの条件も大差ありません。


Nichia 172 Series 実装について

6-5. 実装精度 (x,y方向の傾き)

リフロー後の製品の傾きを評価しました。(x方向, y方向)



x方向の傾きは、いずれの条件も大差ありません。



y方向の傾きは、はんだ量を減らすことによりばらつきが小さくなる傾向にあります。

※本資料で示す評価結果は弊社実装環境による結果であり、実装性を保証するものではありません。
必ずお客様の実装条件、実装環境にて問題ないかご確認ください。

<免責事項>

本書は、弊社が管理し提供している参考技術文書です。

本書を利用される場合は、以下の注意点をお読みいただき、ご了承いただいたうえでご利用ください。

- 本書は弊社が参考のために作成したものであり、弊社は、本書により何らの保証をも提供するものではありません。
- 本書に記載されている情報は、製品の代表的動作および応用例を示したものであり、その使用に関して、弊社および第三者の知的財産権その他の権利の保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本書に記載されている情報については正確を期すべく注意を払っておりますが、弊社は当該情報の完全性、正確性および有用性を一切保証するものではありません。また、当該情報を利用、使用、ダウンロードする等の行為に関連して生じたいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。
- 弊社は、本書の内容を事前あるいは事後の通知なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本書に記載されている情報等に関する著作権およびその他の権利は、弊社または弊社に利用を許諾した権利者に帰属します。弊社から事前の書面による承諾を得ることなく、本書の一部または全部をそのままあるいは改変して転載、複製等することはできません。

日亜化学工業株式会社

<http://www.nichia.co.jp>

774-8601 徳島県阿南市上中町岡491番地

Phone: 0884-22-2311 Fax: 0884-21-0148

This document contains tentative information, Nichia may change the contents without notice.